




COCON



Peinture laque d'aspect mat qui s'utilise pour une finition soignée.

01 DESTINATION

S'applique sur supports neufs ou déjà peints. Sur les supports neufs, dépolir légèrement, dépoussiérer et imprimer avec le Finitiprim BIOROX. Sur les supports déjà peints, dégraisser au Dgrais3000, rincer soigneusement et poncer avec application. Sur béton ou ciment, attendre 45 jours. Sur métaux et plastiques appliquer une couche de primaire.

02 COMPOSITION

Liants et additifs d'origine biosourcée à 90%, charges minérales, eau et conservateur.

03 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : mat, blanc + 1500 teintes.
Microporeuse et lessivable.
Densité : 1,40+/- 0,02.
Rendement : environ 8 à 10 m²/L.
Règlementation COV catégorie (A/d) : 130g/L.
Ce produit contient au maximum 1g/L.

04 MODE EMPLOI

Prêt à l'emploi.
Bien remuer avant emploi.
Application à la brosse synthétique polyamide fleurée, au rouleau microfibres (6mm : aspect tendu ou 9mm : aspect poché), au pistolet dilué entre 8% et 10% d'eau et au pistolet sans air, dilué entre 5% et 8% d'eau (buses 417 : 0,43mm ou 415 : 0,38mm).
Appliquer une couche de Finitiprim BIOROX en impression et deux couches de Cocon BIOROX en finition pour un rendu optimum.
Le matériel d'application doit toujours être propre et sec.
Appliquer entre 10°C et 35°C et à une hygrométrie < 65%.
Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.
Sec au toucher : 1heure. Recouvrable : 4 heures. Séchage définitif : 24/48 heures.

05 STOCKAGE

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement et à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Nettoyage des outils à l'eau claire.

06 CONDITIONNEMENTS

1,5L. 2,5L.
5L. 15L.

07 PRÉCAUTIONS D'USAGE

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 – N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes – ZAC DE SERRES – 31410 Capens – Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com